



ul. Faustmana 8; 62-032 Luboń
tel: 603 895 568 lub 693 150 410

**KARTA PRODUKTU DESKA TARASOWA
TYP BANGKIRAI**
(dwustronnie ryflowana)

Gęstość powietrzno sucha: 800 - 1.100kg/m³

Skurcz styczny: 10%

Skurcz objętościowy: 16%

Nazwa łacińska: Dipterocarpaceae

Rodzina: Dipterocarpus spp.

Charakterystyka produktu:

Włókna zwarte, często ściśle, czasem splecione, możliwość odkształceń i pęknięć desek pod wpływem warunków atmosferycznych lub pracującego podłoża.

Tekstura umiarkowanie gruboziarnista oraz jednolita.

Pod wpływem deszczu i słońca drewno patynuje się na kolor srebrzysto-szary.

Drewno to charakteryzuje się wysoką odpornością naturalną na czynniki atmosferyczne.

Naturalnymi cechami drewna bangkirai, które nie są wadami są:

- tzw. pinholes (otwory szpilkowe).
 - możliwe okresowe występowanie (w okresie bardzo wysokich temperatur) pęcherzy żywicznych bądź wycieków żywicznych.
 - możliwość występowania ciemnych plamek w wyniku rozwoju drobnoustrojów i bakterii występujących w klimacie środkowo-europejskim
 - cechą normalną jest występowanie mikro spękań powstających na powierzchni deski
- Powyższe nie stanowi podstawy do reklamacji.*

Drewno jako produkt naturalny charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą i kolorystyką w obrębie tego samego gatunku.

Deski wytworzone z drewna egzotycznego dostarczane są często po świeżym ścięciu. Zatem należy wziąć pod uwagę możliwość dodatkowego kurczenia się drewna. Podczas doświadczeń zanotowano skurczenie w granicach nawet do 9%.

Zaleca się olejowanie minimum raz w roku, zwiększa to odporność na warunki atmosferyczne i opóźnia patynowanie, zapobiega występowaniu odkształceń i pęknięć.